

KARTA TECHNICZNA

LAKIEROBEJCA DO DREWNA

OPIS PRODUKTU

Lakierobejca przeznaczona jest do ochrony i dekoracji elementów drewnianych lub drewnopochodnych. Do malowania drzwi, okien, boazerii, balustrad, mebli (również ogrodowych), płotków, altanek oraz innych elementów z drewna. Uwydatnia rysunek słoju drewna. Pozwala na uzyskanie barwnej, transparentnej powłoki o satynowym wykończeniu. Można nakładać na wszystkie rodzaje drewna. Dzięki tiksotropowej formule produkt nie kapie.

Produkt ekologiczny, bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	ciecz
Kolor/Odcienie:	10 kolorów
Wykończenie:	satynowe
Temperatura nakładania:	zalecane warunki + 15°C do + 25°C
Czas schnięcia:	kolejna warstwa po 4 h
Rozpuszczalność:	rozpuszczalna w wodzie
Wydajność:	1 l do 12 m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, wałek, tampon
Czyszczenie narzędzi:	Woda z dodatkiem detergentu
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO Kat.5/e (FW): 130 g/l (2010) produkt zawiera 15g/l LZO

SPOSÓB UŻYCIA

1. Wymieszać przed użyciem
2. Nakładać na czyste i suche drewno
3. Za pomocą pędzla, wałka lub tamponu nałożyć pierwszą warstwę lakierobejcy zgodnie z kierunkiem włókien drewna
4. Pozostawić do wyschnięcia na około 4 h
5. Zaleca się przeszlifowanie powierzchni droбноziarnistym papierem ściernym (100-180) i odpylenie przed nałożeniem kolejnej warstwy
6. Nałożyć drugą warstwę lakierobejcy zgodnie z kierunkiem włókien drewna
7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia
8. Czas schnięcia zależy od chłonności drewna i ilości nałożonego produktu



ZALECENIA

1. W przypadku surowego drewna - starannie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić
2. W przypadku drewna lakierowanego lub malowanego - należy usunąć powłokę za pomocą Środka do usuwania starych powłok, przeszlifować i odpylić
3. W przypadku drewna woskowanego – usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, przeszlifować i odpylić
4. Naniesienie zbyt grubej warstwy spowoduje zanik rysunku słoików drewna i może powodować łuszczenie się powłoki
5. Optymalna temperatura w której należy nanosić lakierobejcę to od + 15°C do +30°C; nie nanosić w temperaturze poniżej + 10°C

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego.

OPAKOWANIE

Puszka 0,75 l - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; puszka 2,5 l – opakowanie zbiorcze 2 szt.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +10°C do +30°C. Chronić przed zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu

ATESTY I CERTYFIKATY

Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1590/02/2010
Zakładowa norma - ZN-ITC-07:2010

Produkt wodny po zamrożeniu nie nadaje się do użycia.

PRODUCENT

Italcolor Sp. z o.o. ul.Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 044 645 30 80 www.colorit.pl

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.