

## KARTA TECHNICZNA

### FARBA TABLICOWA

#### OPIS PRODUKTU

**Produkt bezzapachowy o niskim oddziaływaniu na środowisko. Łatwy w aplikacji natryskowo i przy pomocy pędzla, zarówno na surowym drewnie, jak i na drewnie już lakierowanym. Możliwa jest także aplikacja na ścianach wewnątrz pomieszczeń, pod warunkiem, że są suche. Produkt jest szybko schnący. Umożliwia pisanie kredą i usuwanie kredy przy pomocy suchej lub zwilżonej szmatki, podobnie jak na klasycznych tablicach z łupka naturalnego.**

---

#### KOLORY

ADY00 CZARNY

---

#### ZASTOSOWANIE

Meble i elementy wyposażenia wnętrz z drewna oraz ściany wewnątrz pomieszczeń.

---

#### SPOSÓB APLIKACJI

##### ZASTOSOWANIE NA SUROWYM DREWNIEM

- Drewno musi być dokładnie oczyszczone i osuszone, wolne od pyłów, olejów i produktów, które mogą ograniczać przyczepność.
- Przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150-180.
- Dobrze wymieszać produkt i aplikować pędzlem (o włosiu syntetycznym) lub wałkiem. Jeśli produkt będzie nakładany natryskowo, zaleca się rozcieńczyć go wodą w stosunku wagowym do 10%.
- Już pojedyncza warstwa powinna być wystarczająca dla uzyskania właściwego krycia. Możliwe jest nałożenie drugiej warstwy produktu po 1-4 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy.

##### ZASTOSOWANIE NA DREWNIEM JUŻ LAKIEROWANYM

- Przeszlifować papierem ściernym o granulacji 280-320 i odpylić.
- Dobrze wymieszać produkt i aplikować pędzlem (o włosiu syntetycznym) lub wałkiem. Jeśli produkt będzie nakładany natryskowo, zaleca się rozcieńczyć go wodą w stosunku wagowym do 10%.
- Już pojedyncza warstwa powinna być wystarczająca dla uzyskania właściwego krycia. Możliwe jest nałożenie drugiej warstwy produktu po 1-4 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy.

##### ZASTOSOWANIE NA ŚCIANACH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

- Upewnić się, że ściana jest sucha, oczyścić powierzchnię suchą szmatką.
  - Dobrze wymieszać produkt i aplikować pędzlem (o włosiu syntetycznym) lub wałkiem. Jeśli produkt będzie nakładany natryskowo, zaleca się rozcieńczyć go wodą w stosunku wagowym do 10%.
  - Już pojedyncza warstwa powinna być wystarczająca dla uzyskania właściwego krycia. Możliwe jest nałożenie drugiej warstwy produktu po 1-4 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy.
-



# COLORIT

## DREWNO



Zastosowanie:  
do wewnątrz



Produkt gotowy do  
użycia



Aplikacja pędzlem  
lub natryskowo lub  
wałkiem



Mycie narzędzi:  
wodą



Wydajność 12 m<sup>2</sup>/l  
na warstwę



Suchość głęboka:  
po 24 godz.

---

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Ciężar właściwy: 1.20±0.05 g/ml

Lepkość wg Brookfield: 5400±500 (il.wir./<sup>obr</sup>/min/°C: 4/20/25)

---

### WAŻNE WSKAZÓWKI

Chronić produkt przed działaniem ujemnych temperatur, przechowywać w temperaturach pomiędzy 5°C i 35°C. Dobrze wymieszać przed użyciem.

Aplikować w temperaturze powyżej 10°C i wilgotności względnej poniżej 75%, temperatura i wilgotność mają wpływ na podane czasy schnięcia.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie produktu lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Produkt i zużyte opakowania utylizować zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.

---

### UWAGA

Produkt spełnia limity zawartości LZO (Lotne Związki Organiczne) określone Dyrektywą Decopaint (Dyrektywa 2004/42/CE).

---

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Bezpieczeństwa (SDS) produktu, którą można pobrać na stronie internetowej [www.colorit.pl](http://www.colorit.pl)