

KARTA TECHNICZNA



LAKIEROBEJCA METALICZNA

OPIS PRODUKTU

Lakierobejca metaliczna przeznaczona jest do ochrony i dekoracji elementów drewnianych lub drewnopochodnych. Do malowania drzwi, okien, boazerii, balustrad, mebli (również ogrodowych), płotów, altanek oraz innych elementów drewna. Uwydatnia rysunek słojów drewna. Pozwala na uzyskanie barwnej, transparentnej powłoki.

Dzięki zawartości drobinek metalu, zwiększa swoją odporność na działanie promieni UV i nadaje przedmiotom metaliczny efekt. Chroni przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Lakierobejcę można nakładać na wszystkie rodzaje drewna. Produkt jest ekologiczny, bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	Charakterystyczny
Konsystencja:	Płynna
Kolor/Odcienie:	Według oznakowania na opakowaniu
Wykończenie:	Metaliczny połysk
Temperatura nakładania:	Stosować w temperaturze ponad 10 C i wilgotności względnej mniejszej niż 75%
Czas schnięcia:	Po upływie 1, maks. 2 godzin, nałożyć drugą warstwę produktu. Jeśli maksymalny odstęp czasu został przekroczony, należy przeszlifować papierem ściernym o granulacji 280-320 przed przystąpieniem do aplikacji drugiej warstwy produktu
Rozpuszczalność:	rozpuszczalny w wodzie
Wydajność:	1 L do 10-12 m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, natrysk
Czyszczenie narzędzi:	woda z dodatkiem detergentu
Zawartość LZO	Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użycia - 50,16 g/L. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz.U.2016 poz. 1353 – kat. A/E/FW) – 130 g/L.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Stosować na czyste, odpylone i suche drewno.
2. Używać wyłącznie czystych i suchych narzędzi.
3. Narzędzia malarskie w czasie przerw w pracy należy bezwzględnie umyć.
4. Wymieszać przed użyciem. Stosować w temperaturze ponad 10 C i wilgotności względnej mniejszej niż 75%.
5. Lakierobejcę nakładać pędzlem lub natryskowo.
6. Po upływie 1, maks. 2 godzin od nałożenia pierwszej warstwy produktu, nałożyć drugą.
7. Jeśli maksymalny odstęp czasu został przekroczony, należy przeszlifować malowaną powierzchnię papierem ściernym o granulacji 280-320 przed przystąpieniem do aplikacji drugiej warstwy produktu.
8. Dla osiągnięcia pełnego efektu dekoracyjnego zaleca się nakładanie 2 warstw.

ZALECENIA

1. Lakierobejca do drewna przeznaczona jest do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
2. Produkt wrażliwy na mróz, należy przechowywać w temperaturze od 5° do 35° C.
3. Drewno lakierowane lub malowane należy starannie przeszlifować papierem ściernym; jeśli lakier się łuszczy, należy usunąć go Środkiem do usuwania starych powłok.
4. Drewno woskowane - usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku Colorit, przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
5. W przypadku surowego drewna należy starannie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

OPAKOWANIE

Puszka 375 ml – opakowanie zbiorcze 6 sztuk

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C do +30°C. Chronić przed zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80 www.colorit.pl, BDO 000005681.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.