

KARTA TECHNICZNA



LAKIER DO SCHODÓW I PODŁÓG DREWNIANYCH

OPIS PRODUKTU

Lakier do schodów i podłóg drewnianych to lakier wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy, o właściwościach zapobiegających żółknięciu. Formuła lakieru jest wolna od rozpuszczalników. Zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni drewnianej przed zabrudzeniami i ścieraniem. Powłoka lakieru jest na tyle elastyczna, aby dobrze znieść wszelkie uderzenia. Lakier wnika głęboko w drewno i tworzy na jego powierzchni równomierną powłokę, dzięki czemu nabiera ono estetycznego wyglądu, ale także jest łatwe w utrzymaniu czystości.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	płynna
Kolor/Odcienie:	bezbarwny, dąb, palisander
Wykończenie:	bezbarwny - mat i półpołysk dąb, palisander - półpołysk
Temperatura nakładania:	zalecane warunki: + 15°C
Czas schnięcia:	kolejna warstwa po 6 h
Rozpuszczalność:	rozpuszczalny w wodzie
Wydajność:	1 L do 12 m ²
Narzędzia do aplikacji:	wałek, natrysk
Czyszczenie narzędzi:	woda z dodatkiem detergentu
Zawartość LZO	Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użytku 130 g/L. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz.U. 2016, poz. 1353 – kat. A/e/FW) – 130 g/L

SPOSÓB UŻYCIA

1. Surowe drewno przeszlifować za pomocą papieru ściernego o granulacji 150, a następnie 180. Dokładnie odpylić.
2. Lakier nakładać wałkiem z mikrofibry odpowiednim do aplikacji produktów wodorozcieńczalnych lub natryskiem: pistoletem z kubkiem - zaleca się dysze o średnicy od 1,6 do 2,0 mm. Natrysk airmix - zaleca się dysze o średnicy od 0,007 do 0,011 cala.
3. Nakładać w temperaturze powyżej 15°C i wilgotności względnej max. 65%.
4. Zalecana ilość warstw: 1-3.
5. W celu przeszlifowania jednej warstwy lakieru należy odczekać co najmniej 2 godziny, w przypadku, nałożenia 2 lub więcej warstw odstęp czasu powinien wynosić co najmniej 6 godzin.
6. Użyty sprzęt czyścić za pomocą wody.

ZALECENIA

1. Dobrze wymieszać przed użyciem, ewentualna obecność lekkiego osadu na dnie, nie oznacza, że produkt uległ zepsuciu, należy go odpowiednio wymieszać.
2. W przypadku aplikacji na gatunkach drewna zawierających dużo substancji żywicznych lub bogatych w taniny zaleca się zastosowanie w pierwszej warstwie wodorozcieńczalnego izolatora.
3. Polakierowane powierzchnie zawsze należy czyścić z użyciem detergentów w roztworze wodnym o neutralnym pH.
4. Produkt gotowy do użycia. Jeśli to konieczne, rozcieńczać wodą demineralizowaną maksymalnie w 10%.
5. Po polakierowanej powierzchni można chodzić po 24-48 godzinach.
6. Suchość głęboka po 3-5 dniach.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

OPAKOWANIE

0,75 L - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 2,5 L – opakowanie zbiorcze 2 sztuki.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C do +30°C. Chronić przed zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o., ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80, www.colorit.pl, BDO 000005681.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.