



KARTA TECHNICZNA

UNIWERSALNA FARBA DO RENOWACJI MEBLI

OPIS PRODUKTU

Wodorozcieńczalna farba do wnętrz, do malowania drewna, laminatów, MDF i melaminy. Idealna do renowacji otaczających nas przedmiotów (meble pokojowe, łazienkowe, kuchenne, drzwi, parapety itp.). Farba charakteryzuje się delikatnym zapachem i niewielką zawartością LZO, co świadczy o jej zredukowanym, negatywnym wpływie na środowisko. Łatwa w aplikacji pędzlem, nie tworzy zacieków, chroni przed zarysowaniami i zaplamieniem. Powierzchnia malowana nie wymaga specjalistycznego przygotowania. Należy zachować ostrożność przy zastosowaniu do powierzchni mających stały kontakt z wodą. Powierzchnie zabezpieczone farbą można myć z użyciem neutralnych detergentów.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	płynna
Kolor/Odcienie:	7 kolorów
Wykończenie:	biały mat – mat, biały, czarny, ciemny brąz, antracyt, szary, beżowy - półpołysk
Temperatura nakładania:	zalecane warunki: + 10°C
Czas schnięcia:	kolejna warstwa po 4 h
Rozpuszczalność:	rozpuszczalny w wodzie
Wydajność:	1 L do 12 m ²
Narzędzia do aplikacji:	Pędzel syntetyczny
Czyszczenie narzędzi:	Woda z dodatkiem detergentu
Zawartość LZO	Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użytku – max.130 g/L; Dopuszczalna maksymalna zawartość LZO (Dz.U. 2016, poz. 1353 – kat. A/d/FW) – 130 g/L

SPOSÓB UŻYCIA

APLIKACJA NA DREWNIENIE

- Po odpowiednim przygotowaniu drewnianego podłoża, dokładnie wymieszać produkt i nakładać go pędzlem o włosiu syntetycznym.
- Przed upływem 4 godzin nałożyć ewentualnie drugą warstwę produktu bez przeszlifowania między warstwowego i pozostawić do przeschnięcia na kolejne 4-6 godzin. Jeśli czas 4 godzin od nałożenia pierwszej warstwy został przekroczony, należy przeszlifować papierem ściernym o granulacji 280-320 przed przystąpieniem do aplikacji ostatniej warstwy.

APLIKACJA NA POZOSTAŁYCH RODZAJACH PODŁOŻY

- Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, dokładnie wymieszać produkt i nakładać go pędzlem o włosiu syntetycznym.
- Odczekać 24 godziny przed przystąpieniem do ewentualnej aplikacji drugiej warstwy produktu.

ZALECENIA

1. Surowe drewno musi być dobrze oczyszczone i wysuszone, wolne od pyłu, tłustych zabrudzeń, pozostałości olejów i wosków lub produktów, które mogą ograniczać przyczepność. Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150-180 i dokładnie odpylić.
2. Drewno lakierowane: szlifować papierem ściernym o granulacji 100-120 aż do momentu całkowitego usunięcia starej powłoki, następnie przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150-180. Dokładnie odpylić powierzchnię.
3. MDF, laminat, ABS i melamina: podłoże musi być dobrze oczyszczone i wysuszone, wolne od pyłu, tłustych zabrudzeń, pozostałości olejów i wosków lub produktów, które mogą ograniczać przyczepność. Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o granulacji 280-320 i dokładnie odpylić.
4. Przechowywać w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C.
5. Wymieszać przed użyciem. Produkt nakładać w temperaturach powyżej 10°C i wilgotności względnej maksymalnie 75%. Temperatura i wilgotność względna mają wpływ na podane czasy schnięcia.
6. Aby nie narazić powłoki lakierniczej na uszkodzenia, polakierowane powierzchnie zawsze należy czyścić z użyciem detergentów w roztworze wodnym o neutralnym pH.
7. Przed właściwą aplikacją produktu na gatunkach drewna bogatych w taniny i inne substancje barwiące (np. dąb), należy wykonać próbne wymalowanie.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

OPAKOWANIE

Puszka 375 ml – opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 0,75 L - opakowanie zbiorcze 6 sztuk;

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C do +35°C. Chronić przed zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o., ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80, www.colorit.pl, BDO 000005681.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.