



KARTA TECHNICZNA

LAKIEROBEJCA DO DREWNA

OPIS PRODUKTU

Lakierobejca przeznaczona jest do ochrony i dekoracji elementów drewnianych lub drewnopochodnych. Do malowania drzwi, okien, boazerii, balustrad, mebli (również ogrodowych), płotków, altanek oraz innych elementów z drewna. Uwydatnia rysunek słoju drewna. Pozwala na uzyskanie barwnej, transparentnej powłoki o satynowym wykończeniu. Można nakładać na wszystkie rodzaje drewna. Dzięki tiksotropowej formule produkt nie kapie. Produkt ekologiczny, bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	Charakterystyczny
Konsystencja:	Ciecz
Kolor/Odcienie:	Według oznakowania na opakowaniu
Wykończenie:	satynowe
Temperatura nakładania:	zalecane warunki + 15°C do + 25°C
Czas schnięcia:	kolejna warstwa po 4 h
Rozpuszczalność:	rozpuszczalna w wodzie
Wydajność:	1 L do 12 m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, wałek, tampon
Czyszczenie narzędzi:	Woda z dodatkiem detergentu
Zawartość LZO	Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowy do użycia – 10,0 g/L. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz.U. 2016 poz. 1353 – kat. A/E/FW) – 130 g/L.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Wymieszać przed użyciem.
2. Nakładać na czyste i suche drewno.
3. Za pomocą pędzla, wałka lub tamponu nałożyć pierwszą warstwę lakierobejcy zgodnie z kierunkiem włókien drewna.
4. Pozostawić do wyschnięcia na około 4-6 h.
5. Zaleca się przeszlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym (100-180) i odpylenie przed nałożeniem kolejnej warstwy.
6. Nałożyć drugą warstwę lakierobejcy zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
8. Czas schnięcia zależy od chłonności drewna i ilości nałożonego produktu.

ZALECENIA

1. W przypadku surowego drewna - starannie przeszlić drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić
2. W przypadku drewna lakierowanego lub malowanego - należy usunąć powłokę za pomocą Środka do usuwania starych powłok, przeszlić i odpylić.
3. W przypadku drewna woskowanego – usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, przeszlić i odpylić.
4. Naniesienie zbyt grubej warstwy spowoduje zanik rysunku słojów drewna i może powodować łuszczenie się powłoki.
5. Optymalna temperatura w której należy nanosić lakierobejcę to od + 15°C do +30°C; nie nanosić w temperaturze poniżej + 10°C.

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego.

W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii produkcyjnej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

OPAKOWANIE

Puszka 375 ml – opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 0,75 L - opakowanie zbiorcze 6 sztuk;
puszka 2,5 L – opakowanie zbiorcze 2 szt.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +10°C do +30°C. Chronić przed zamarzaniem. **Produkt wodny - po zamrożeniu nie nadaje się do użycia.**

OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o., ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80, www.colorit.pl,
BDO 000005681.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.